

# Клей GRIFFON WDF-05



**Клей для соединения гибких (флекс) и жестких труб, соединительных муфт и фитингов из ПВХ и АБС для систем под давлением и дренажных систем. Также подходит для установки оборудования бассейнов, вихревых резервуаров и лечебных ванн. Можно применять во влажных и сухих условиях**

Мак. рабочее давление: 16 Бар для ПВХ и 5 Бар для АБС

Мак. диаметр: до 160 мм

Температурный режим: до 60 °С (под давлением) и до 95 °С (без давления)

Монтажные допуски: посадка с натягом - до 0,2мм,

с зазором - до 0,8мм (и до 0,3мм для гибких труб)

Время полного высыхания: от 15 минут до 32 ч. в зависимости от диаметра и температуры среды

Состав: ПВХ раствор в соединении с растворит-м, содерж. тетрагидрофуран

Цвет: голубой, прозрачный

Вязкость (+20 °С): прибл. 1300-13000мПа

Доля твердых частиц: прибл. 17 %

Плотность: прибл. 0,90 г/мл

## Инструкция по применению:

- 1) отрезать трубу под прямым углом, удалить заусеницы и снять фаску
- 2) очистить склеиваемые поверхности очистителем GRIFFON CLEANER
- 3) быстро и равномерно нанести клей тонким слоем на склеиваемую поверхность муфты и толстым слоем на окончание трубы, при этом следует наносить клеевые полоски вдоль поверхности, но не вокруг ее.
- 4) соединить без прокручивания части как можно скорее и удержите некоторое время в данном положении. Удалить излишки клея очистителем Griffon Cleaner. Не подключать к нагрузке первые 10 мин. Тщательно закрыть банку после использования.

!!! производить работы в хорошо проветриваемом помещении

!!! не склеивать при температурах ниже +5°C

## Количество соединений в зависимости от диаметра трубы на 1 л клея:


| Ø | 20   | 32  | 40  | 50  | 63  | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 |
|---|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|
| № | 1300 | 650 | 290 | 160 | 100 | 90 | 70 | 40  | 30  | 20  |

## Время полного высыхания клея:

| Ø       | 16-50 мм |        |        | 63-110 мм |        |        | 125-160 мм |        |        |
|---------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|
|         | 5 Бар    | 10 Бар | 16 Бар | 5 Бар     | 10 Бар | 16 Бар | 5 Бар      | 10 Бар | 16 Бар |
| > 15 °С | 15мин    | 30мин  | 2часа  | 30мин     | 1 час  | 4      | 2          | 8      | 16     |
| 5-15,°С | 30мин    | 1 час  | 4часа  | 1 час     | 2      | 8      | 4          | 16     | 32     |

**Срок хранения:** Не менее 12 месяцев в хорошо закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. После открытия срок хранения ограничен, хранить в плотно закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C

Выдерживает нагрузки на сдвиг и на разрыв



Соединение с использованием клея для жестких труб



Соединение с использованием Клея WDF-05



| Поз. | Артикул | Фасовка                    | Количество штук в коробке |
|------|---------|----------------------------|---------------------------|
| 1    | 6306959 | Клей GRIFFON WDF-05 250 мл | 12                        |

<http://www.linex.kiev.ua/> Тел. +38 044 408-72-99, +38 044 408-73-99 факс +38 0 44 497-25-02

E-mail: [cvv@linex.kiev.ua](mailto:cvv@linex.kiev.ua)

