Клей GRIFFON WDF-05

Клей для з'єднання гнучких (флекс) та жорстких труб, сполучних муфт та фітингів з ПВХ та АБС для систем під тиском та дренажних систем.

Також підходить для встановлення обладнання басейнів, вихрових резервуарів та лікувальних ванн. Можна застосовувати у вологих та сухих умовах

Max. робочий тиск:	16 Бар для ПВХ та 5 Бар для АБС
Max. діаметр:	до 160 мм
Температурний режим:	до 60 ºС (під тиском) та до 95 ºС (без тиску)
Монтажні допуски:	посадка з натягом - до 0,2 мм, із зазором - до 0,8мм (і до 0,3мм для гнучких труб)
Час повного висихання:	від 15 хвилин до 32 ч. в залежності від діаметра і температури середовища
Склад:	ПВХ розчин у поєднанні з розчином, содерж. тетрагідрофуран
Колір:	блакитний, прозорий
В'язкість:	(+20 ºС): прибл. 1300 -13000мПа
Частка твердих частинок:	прибл. 17%
Щільність:	прибл. 0,90 г/мл

Інструкція із застосування:

) відрізати трубу під прямим кутом, видалити задирки і зняти фаску
2) очистити склеювані поверхні очищувачем GRIFFON CLEANER
3) швидко і рівномірно нанести клей тонким шаром на склеювану поверхню муфти і товстим шаром на закінчення труби, при цьому слід наносити смужки клейові вздовж поверхні, але не навколо неї.
4) з'єднати без прокручування частини якнайшвидше і утримайте деякий час у цьому положенні.
Видалити надлишки клею очищувачем Griffon Cleaner. Не підключайте до навантаження перші 10 хв. Ретельно закрити банку після використання.
!!! виконувати роботи в приміщенні, що добре провітрюється
!!! не склеювати при температурах нижче **+5ºС**

Количество соединений в зависимости от диаметра трубы на 1 л клея:

Ø	20	32	40	50	63	75	90	110	125	160
№	1300	650	290	160	100	90	70	40	30	20

Час повного висихання клею:

Ø	16-50 мм			63-110 мм			125-160 мм		
ºС	5 Бар	10 Бар	16 Бар	5 Бар	10 Бар	16 Бар	5 Бар	10 Бар	16 Бар
> 15 ºС	15хв	30хв	2год	30хв	1 год	4	2	8	16
5-15,ºС	30хв	1 год	4год	1 год	2	8	4	16	32

Термін зберігання: Не менше 12 місяців у добре закритому заводському пакуванні в сухому місці при температурі від +5ºС до +25ºС. Після відкриття термін зберігання обмежений, зберігати в щільно закритій упаковці в сухому місці при температурі від +5ºС до +25ºС.

Витримує навантаження здвиження і розрив



З°єднання з використанням з використанням клея для жорстких труб

З"єднання з використанням клея WD-05

http://www.linex.kiev.ua/ **Тел. +38 044 408-72-99, +38 044 408-73-99 факс +38 0 44 497-25-02** **E-mail: cvv@linex.kiev.ua**

ПОЗ	Артикул	Фасування	Кількість шт. в пакуванні
1	6306959	Клей Griffon WDF-05 250 мл	12